

BORING TOOLS

ボーリング用ツールス 鋼管寸法及び質量

呼び径		外径 mm	呼び厚さ (mm)				
(A)	(B)		SGP	鉄ソケット 外径×長さ	スケジュール 40	スケジュール 60	スケジュール 80
6	1/8	10.5	2.0 (0.419)	15 X 22	1.7 (0.369)	2.2 (0.450)	2.4 (0.479)
8	1/4	13.8	2.3 (0.652)	19 X 26	2.2 (0.629)	2.4 (0.675)	3.0 (0.799)
10	3/8	17.3	2.3 (0.851)	23 X 30	2.3 (0.851)	2.8 (1.00)	3.2 (1.11)
15	1/2	21.7	2.8 (1.31)	28 X 39	2.8 (1.31)	3.2 (1.46)	3.7 (1.64)
20	3/4	27.2	2.8 (1.68)	34.5 X 42	2.9 (1.74)	3.4 (2.00)	3.9 (2.24)
25	1	34.0	3.2 (2.43)	41.5 X 50	3.4 (2.57)	3.9 (2.89)	4.5 (3.27)
32	1 1/4	42.7	3.5 (3.38)	51 X 55	3.6 (3.47)	4.5 (4.24)	4.9 (4.57)
40	1 1/2	48.6	3.5 (3.89)	58 X 58	3.7 (4.10)	4.5 (4.89)	5.1 (5.47)
50	2	60.5	3.8 (5.31)	70 X 64	3.9 (5.44)	4.9 (6.72)	5.5 (7.46)
65	2 1/2	76.3	4.2 (7.47)	87 X 70	5.2 (9.12)	6.0 (10.4)	7.0 (12.0)
80	3	89.1	4.2 (8.79)	102 X 77	5.5 (11.3)	6.6 (13.4)	7.6 (15.3)
90	3 1/2	101.6	4.2 (10.1)	114 X 83	5.7 (13.5)	7.0 (16.3)	8.1 (18.7)
100	4	114.3	4.5 (12.2)	127 X 89	6.0 (16.0)	7.1 (18.8)	8.6 (22.4)
125	5	139.8	4.5 (15.0)	154 X 96	6.6 (21.7)	8.1 (26.3)	9.5 (30.5)
150	6	165.2	5.0 (19.8)	182 X 110	7.1 (27.7)	9.3 (35.8)	11.0 (41.8)
175	7	190.7	5.3 (24.2)				
200	8	216.3	5.8 (30.1)	236 X 120	8.2 (42.1)	10.3 (52.3)	12.7 (63.8)
225	9	241.8	6.2 (36.0)				
250	10	267.4	6.6 (42.4)	288 X 130	9.3 (59.2)	12.7 (79.8)	15.1 (93.9)
300	12	318.5	6.9 (53.0)	341 X 135	10.3 (78.3)	14.3 (107)	17.4 (129)
350	14	355.6	7.9 (67.7)		11.1 (94.3)	15.1 (127)	19.0 (158)
400	16	406.4	7.9 (77.6)		12.7 (123)	16.7 (160)	21.4 (203)
450	18	457.2	7.9 (87.5)		14.3 (156)	19.0 (205)	23.8 (254)
500	20	508.0	7.9 (97.4)		15.1 (184)	20.6 (248)	26.2 (311)

() 数値は鋼管1mあたりの質量 : kg/m